

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00162
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630251
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим" (ООО "Неохим").

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. E-mail: info@neohim.com. ОГРН: 1069847536219. Телефон 8 (812) 702-12-46, факс 8 (812) 702-12-46.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим" (ООО "Неохим").

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. Адрес производства: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. E-mail: info@neohim.com. ОГРН: 1069847536219. Телефон 8 (812) 702-12-46, факс 8 (812) 702-12-46.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краска огнезащитная для огнезащиты стальных конструкций марки "Всесезонная огнезащитная краска", нанесенная по инструкции по применению № ИП/144/2016/01, изготовленная по ТУ 2313-085-98536873-2016.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1310

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., в

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) ред. ФЗ от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) ГОСТ Р 53295 с

изменением № 1 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (см. приложение № ТР 0507142)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 175Р/136-16 от 16.09.16 г., 176Р/136-16 от 17.09.16 г., 177Р/136-16 от 19.09.16 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2313-085-98536873-2016. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (ISO 9001:2008) № РОСС.RU.3745.04УЛЛ0/СМК.781-15 до 06.02.2018г., выданный органом по сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2016 по 27.09.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ю. Ушаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AA92.B.00162

(обязательная сертификация)

ТР 0507142

(учетный номер бланка)

Краска огнезащитная для огнезащиты стальных конструкций марки "Всесезонная огнезащитная краска", нанесенная по инструкции по применению № ИП/144/2016/01 изготовленная по ТУ 2313-085-98536873-2016, имеет следующие группы огнезащитной эффективности:

2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин):

при испытании на балке двутаврового сечения профиля с приведенной толщиной металла 7,2 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 2,10 мм и расходе состава 3,30 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм;

3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин):

при испытании на колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,78 мм и расходе состава 2,80 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм;

4-я группа огнезащитной эффективности (60 мин):

при испытании на колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла 3,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,27 мм и расходе состава 2,0 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм;

5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин):

при испытании на колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла 3,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,95 мм и расходе состава 1,50 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

А.Ю. Ушаков